



한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

제 2302085 호

1. 신청인

- 업체명 : 주식회사 프린테크엘피엠
- 주 소 : 경기도 화성시 송산면 송산산단길 94((9블럭 8,10,12롯트))

2. 시료명 : ACREX FR

3. 접수일자 및 접수번호 : 2023. 5. 11. / 제2302085호

4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과			비고
		1	2	3	
45도 연소 시험	잔 염 시 간	10초 이내	0.0초	1.7초	0.6초
	잔 신 시 간	30초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	탄 화 면 적	50 cm ² 이내	30.9 cm ²	37.1 cm ²	37.8 cm ²
	탄 화 길 이	20 cm 이내	8.0 cm	9.5 cm	9.4 cm

용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)

시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 습도 (50 ± 30) % R.H.

시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2022-29호) 제7조

* 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 없는 성적서입니다.

5. 시험담당자 : 시험인증부 이소진 (연락처 : 031-289-2813)

2023년 6월 9일

한국소방산업기술원



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.